

# SMP LIQUID MOISTURE BARRIER 1.0

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent flydende fugtspærre, der anvendes til sikring mod opstigende restbyggefugt i nystøbte og eksisterende undergulve af beton. Produktet kan ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning.

På cementbaserede underlag, anhydrit og fibergips kan produktet også anvendes til sikring af tilstrækkelig vedhæftning mellem underlag og lim.

Fugtspærren påføres undergulvet umiddelbart før nedlimning af gulvbrædder påbegyndes.

Fugtmåling og fastlæggelse af årsager til fugt i et undergulv kan være særdeles vanskeligt. Kontakt Junckers Teknisk Service ved enhver tvivl om påføring af produktet.

Til erhvervsmæssig og privat anvendelse.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** SMP-baseret.

**Emballagestørrelse:** 5,5 kg.

**Densitet:** 1,13 kg/l.

**Farve, flydende og hærdet:** Klar.

**Konsistens:** Tyndtflydende, transparent væske.

**EMICODE klassificering:** EC1 PLUS - meget lav emission PLUS.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** Ca. 250 g/m<sup>2</sup>.

**Før påføring:** Omryst dunken grundigt før brug.

**Åbentid ved 50 % RF og 20 °C:** 20-30 minutter.

**Tørretid:**

Før genbehandling: 1-2 timer.

Før fuldimning: Minimum 24 timer.

Tørretiden er afhængig af rumtemperatur, relativ luftfugtighed samt undergulvets restporefugt.

**Undergulvstemperatur:** 15-25 °C.

**Rumtemperatur:** 15-25 °C.

**Relativ luftfugtighed (RF):** 30-80 %.

**Påføringsværktøj:** 11-12 mm fiberrulle.

**Rengøring af værktøj:** Fiberrulle bortskaffes efter brug.

**Opbevaring:** Holdbar minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt og frostfrit, minimum 5 °C.

## BRUGSANVISNING

Underlaget skal være permanent tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Evt. cementslam skal bortslibes. Støvsug overfladen inden påføring af fugtspærren.

Det bedste resultat opnås, når gulvet er plant. En ru overflade vil kræve flere lag for at opnå tilstrækkelig beskyttelse mod fugt. For optimal udnyttelse af produktet bør eventuelle revner lukkes før brug. Hvis det er nødvendigt at spartle undergulvet, skal det altid gøres inden påføring af fugtspærre.

Restporefugten i undergulvet må maksimalt være 85 % RF.

- Påføring sker lettest i to omgange med ca. 50 % i hvert lag.
- Påfør første lag med 100-150 g/m<sup>2</sup> og lad tørre 1-2 timer.
- Påfør andet lag med ca. 100-150 g/m<sup>2</sup> vinkelret på første lag.
- Der må ikke gå mere end 24 timer før andet lag påføres.
- Færdig lagtykkelse skal være minimum 250 g/m<sup>2</sup>.
- Lad tørre minimum 24 timer, inden der fuldlimes med Junckers Parket Lim.
- Fugtspærren skal være helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

H 6.1 - Junckers Parket Lim